

CERÂMICA NOVA FARIAS

Massas para Cerâmica Artística e Utilitária - Fabricação Própria

Tabela de Preços 01/01/2026

MASSAS CERÂMICAS	PREÇOS R\$ Valores por Kg / embalagem de 10Kgs				Temperaturas suportam até:	Retração % Na Temp. máxima	Sinterização / Absorção	
	Até 150 kg	160 á 290 kg	300 á 1000 kg	Acima de 1000 kg			Massas Para atingir até 3%	Para atingir abaixo de 1%
BRANCA SEM CHAMOTE	6,40	6,27	5,81	5,65	1300°C	22	1280°C	1300°C
BRANCA 4% CHAMOTE								
BRANCA 10% CHAMOTE	7,16	6,98	6,75	6,47	1300°C	22	1280°C	1300°C

TERRACOTAS

VERMELHA SEM CHAMOTE	5,60	5,50	5,24	5,17	1240°C	22	1200°C	1240°C
VERMELHA 10% CHAMOTE	6,47	6,11	5,95	5,77				

LINHA OCRE

ROSA 10	6,69	6,33	5,91	5,78	1280°C	22	1260°C	1280°C
ROSA 15							1260°C	1280°C
ROSA 30							1240°C	1260°C
ROSA 50							1220°C	1240°C

GRANITO	6,68	6,33	5,96	5,74	1280°C	22	1260°C	1280°C
ARENITO LANÇAMENTO	6,90	6,53	6,11	5,98	1280°C	20	1220°C	1240°C
CHOCOLATE	8,25	8,10	7,80	7,50	1260°C	20	1220°C	1240°C
VERMELHO BARROCO	7,23	7,15	7,00	6,92	1260°C	20	1220°C	1240°C
BRANCA CONE 6	7,68	7,56	7,09	6,93	1240°C	18	1200°C	1240°C
PRETA VULCANO	15,10	14,80	14,60	14,20	1240°C	18	1200°C	1240°C

LINHA RÚSTICA (Apresentam pintas pretas á partir de 1220 graus)

BRANCA COM PINTAS	7,40	7,27	6,81	6,65	1280°C	20	1260°C	1280°C
GRANITO COM PINTAS	7,68	7,33	6,96	6,74	1280°C	20	1260°C	1280°C
ROSA 50 COM PINTAS	7,69	7,33	6,91	6,78	1260°C	20	1220°C	1240°C

Recomenda- se queima do biscoito em 1000 graus

* Valores de absorção e retração podem variar, ideal realizar testes com seu estilo de trabalho

MASSAS LINHA COLOR

PREÇOS R\$ Valores por Kg / embalagem de 5 e 10Kgs

AMARELA	8,30
AZUL	11,30
CAMURÇA	8,10
MARROM	8,60
PRETA	12,50
SALMÃO	11,80
VERDE	10,70
VERMELHA	7,50

Temperaturas	Retração %	Sinterização / Absorção	
		Massas suportam até:	Na Temp. máxima
1280°C	22	1260°C	1280°C

Recomenda- se queima do biscoito em 1000 graus

* Valores de absorção e retração podem variar, ideal realizar testes com seu estilo de trabalho